

FLOOR SYSTEM

5522

NIVOPLUS 3-15



ZA GLATKE, SAVRŠENO RAVNE PODLOGE.

Za izravnavanje podova na unutarnjim i vanjskim površinama

Koristi se za izravnavanje podloge prije popločavanja kod površina s malim i srednjim opterećenjima.

Zbog visokog udjela aktivnih sastojaka može se koristiti i na površinama koje su podložne velikim toplinskim fluktuacijama, npr. za podne obloge i vanjsku primjenu.

Dobro se razlijeva, tako da se lako nanosi i daje glatku, ravnu površinu.



Vani: Pod
Unutarnji: Pod
Za ručnu i strojnu obradu

Grijani prostori



Pod

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Količina

Litre - preporučeno

25 kg

5,5 L

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min.

Brzina miješanja u okr./min.
800

Vrijeme sazrijevanja u min.
5 min.

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	15 mm
Minimalna debljina sloja u mm	3 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.
1.67

Potrošnja materijala u mjernim jedinicama
kg/m²/mm

Vrijeme obrade (u kanti)



20 min.

Prohodnost nakon (sati)



5 sati

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

5450 Grundplus

Koncentrat temeljnog premaza za upijajuće podloge

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Stupanj zapaljivosti	A1 _{f1}
Maksimalna veličina zrna	0,6mm
Puno opterećenje nakon	72 sati
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana u N/mm ²	20.0000
Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana u N/mm ²	5.0000
Gustoća u Kg/m ³	1 667
Mokra gustoća u Kg/m ³ od	1 850
Oslobađanje korozivnih tvari	CT

VARIJANTE



Za distribuciju u	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Boja	standard grau
Neto težina	25 kg
Vrsta pakiranja	Vreća
Vrsta ambalaže	Papir
GTIN (EAN)	9879876876987654
Količina po paleti	48
Težina po paleti	1 200 kg
Rok trajanja (mjeseci)	6 mjeseci

Vrsta pakiranja	Vrsta ambalaže	Uvjeti skladištenja
Vreća	Papir	Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.