

OUTDOOR SYSTEM

9335

MISCHNIX

JEDNOSTAVNO BETONIRANJE ZA 5 MIN.

Nema potrebe za miješanjem. Nema potrebe za strojevima. Nema potrebe za strujom. Nema prašine.

Nema potrebe miješati. Suhi materijal nasuti u rupu, navlažite vodom i gotovi ste. Stvrdnjava se za 5 minuta, tako da nema potrebe za podupiranjem elementa.



Vani: Pod
Za ručnu obradu

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Količina	Litre - preporučeno
25 kg	3 L

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	100 mm
Minimalna debljina sloja u mm	30 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.
2

Potrošnja materijala u mjernim jedinicama
kg/m²/mm

Vrijeme obrade (u kanti)



5 min.

Prohodnost nakon (sati)



1 sat

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Maksimalna veličina zrna	4mm
Puno opterećenje nakon	1 dan

VARIJANTE



Za distribuciju u

HU/RO/HR

Neto težina

25 kg

Vrsta pakiranja

Vreća

Vrsta ambalaže

Papir

Količina po paleti

48

Težina po paleti

1 200 kg

Rok trajanja (mjeseci)

6 mjeseci

Vrsta pakiranja

Vreća

Vrsta ambalaže

Papir

Uvjeti skladištenja

Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.

Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.

Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.