

COVERING SYSTEM

8630

PROCOL+



VISOKO OTPORNA NA HABANJE, VODOOTPORNA FUG MASA

Premium fleksibilna masa za fugiranje

Kremasta konzistencija, laka za rad

Vodootporan: glatka površina laka za čišćenje.

S izvrsnim prijanjanjem i fleksibilnošću za osiguravanje pouzdanog dugotrajnog vezanja na pločicu.

Dodatna otpornost na abraziju: pogodna za pješačke površine s velikim prometom



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu

Grijani prostori



Pod+Zid


VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Količina	Litre - preporučeno
2 kg	0,6 l
5 kg	1,5 l
20 kg	6 L

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min.

Brzina miješanja u okr./min.
800

Vrijeme sazrijevanja u min.
5 min.

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	10 mm
Minimalna debljina sloja u mm	2 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.	Potrošnja materijala max.	Potrošnja materijala u mjernim jedinicama
0.5	1	kg/m ²

Vrijeme obrade (u kanti)



30 min.

Prohodnost nakon (sati)



24 sati

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

8221	Flex G	Flex G
8223	Flex M	Flex M
8225	Flex	Flex
8235	Flex W	
8242	S1 Flex M	
8245	S1 Flex	
8255	S1 Flex W	
8800		

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Bijeli cement
Maksimalna veličina zrna	0,2mm
Puno opterećenje nakon	7 dana
Prionjivost na betonsku podlogu u $\geq N/mm^2$	0.5
Skupljanje u mm po m	1
Gustoća u Kg/m^3	1 600

VARIJANTE



Za distribuciju u	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Neto težina	20 kg	2 kg
Vrsta pakiranja	Vreća	Vreća
Vrsta ambalaže	Papir	PP
Količina po paleti	30	144
Težina po paleti	600 kg	288 kg

Vrsta pakiranja

Vreća

Vreća

Vreća

Vreća

Vreća

Vreća

Vreća

Vreća

Vrsta ambalaže

PP

Papir

PE

PE

PE

Papir

Papir

Papir

Uvjeti skladištenja

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od sunčeve svjetlosti, Zaštititi od oštećenja

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od sunčeve svjetlosti, Zaštititi od oštećenja

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od sunčeve svjetlosti, Zaštititi od oštećenja, Skladištiti na suhom

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od sunčeve svjetlosti, Skladištiti na suhom, Zaštititi od oštećenja

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od sunčeve svjetlosti, Zaštititi od oštećenja, Skladištiti na suhom

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.

Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.

Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.